

Horsefloor

Jos haluatte parempaa, päädytte ennemmin tai myöhemmin valettuun kumimassalattiaan. Miksi ei vaikka heti?

Mittapuu muuttuu ajan mukana

Mikä vielä eilen oli hyvä, on tänään vanhentunut. Uudet tekniikat luovat uusia mahdollisuuksia, jotka ovat loogisia ja hämmästyttävän yksinkertaisia ja lisäksi tehokkaampia.

Luonnonkautsu-kumilattia luo selvästi uuden trendin lattian esikuvaksi. Päinvastoin kuin tähän asti käytetyt pinnoitteet kumilattia on yksilöllisesti käyttökelpoinen materiaali, joka sijoitetaan joko irtonaisena tai liimattuna ja joka nestemäisen ominaisuutensa ansiosta kiinnittyy muutamassa päivässä alustaansa kestäväksi päällysteeksi. Tällöin luodaan vaatimukset nykyajan laatutavaralle:

- erityisen hyvät mahdollisuudet täyttää hygieniavaatimukset
- vähemmän loukkaantumisvaaraa saumattoman lattiapidon ansiosta
- optimaalinen kulkuvarmuus pitävän pintarakenteen ansiosta
- terapeutitset ominaisuudet verrattain korkean joustavuuden ansiosta

Myös yksilöllisyyden suhteen luonnonkautsu-kumilattia on oma lukunsa. Eri mitat esim. liitoskohdissa voidaan varustaa sopivien päällyspaksuuksien avulla ilman tasoitusta. Pintakuviot tai myös kuviolliset värikerrokset lisäävät monipuolisuutta.

Päällystemateriaalin läpäisemättömyys on varsinkin vesiensuojelualueella arvokas ympäristön-suojelulisä.

Kuvaus:

Pakkaus 49 kg Horsefloor -kumipäällystettä (3 komponenttia)	art.nro 5073700
Tasotusrulla	art.nro 5073750
Väriaine	art.nro 5073800
Alumiinille:	
cleaner 4 kg (n. 1 kg/3 m ²)	art.nro 5073910
alumiiniprimer 5 kg (n. 1 kg/3 m ²)	art.nro 5073920

Kumilattian kiinnipysymisen tärkein edellytys on päällystettävän lattiapinnan perusteellinen puhdistus.

Huokosiin asti ulottuva puhdistus tapahtuu parhaiten painepesurilla. Uudet betonipinnat jyrsitään ennen pesua 8 viikon sitoutumisajan jälkeen. Öljyiset, happoiset tai liimaiset pinnat eivät ole sopivia alustoja.

Yksittäisten komponenttien huolellinen sekoittaminen ja lopuksi käsin tehtävä materiaalin levittäminen koulutetun asiantuntijan avulla takaa kumilattian korkean laatustandardin. Päällysteen paksuudesta riippuen voidaan käyttöönotto tehdä 5 päivän kuluttua.

Tiivistetyn pinnan ansiosta puhdistustoimenpiteet painepesurilla 120 bar asti ja desinfioinnit tavallisilla käsikauppakemikaaleilla ovat mahdollisia. Mekaanista rasitusta, esim. haarukkavaunua tai siirtovaunua pitäisi välttää.

Tekniset tiedot:

Materiaalin paino	12 mm päällyste	15 mm päällyste
kumilattiapinnoite	n. 12 kg/m ²	n. 16 kg/m ²
Perusväri	tummanruskea/antrasiitti	
Erikoisvärit	musta, punainen, sininen, vihreä	
lisähintaan		
Pitävä alusta	betoni, puu, kerrostiililaatta, tiili, laatat ilman lasitetta	

Suosittelavat pinnoitepaksuudet ja käyttöalat/liitos, m²

	12 mm	15 mm	20 mm	Käyttöala
Karsinat	x	x		+/- 4-3 m ²
Tallikäytävät	x	x		+/- 4-3 m ²
Kävelytysympyrät		x	x	+/- 3-2 m ²
Trailerit	x	x		+/- 4-3 m ²
Liitoskohdat			x	+/- 2 m ²
Eläinklinikat		x	x	+/- 3-2 m ²
Pesulaitteet		x	x	+/- 3-2 m ²
Solariumit		x	x	+/- 3-2 m ²

Käyttö- ja asennusohjeet**ALUSTA**

Alustalla on oltava suuri kantavuus, esim. puu, teräs, alumiini, betoni, tiili, klinkkeri, keraaminen laatta tai polyesteri.

Betoni

Betonin on oltava ainakin 8 viikkoa vanhaa. Hieno pinta ei ole tarpeen. Betonissa saa olla pieniä kemiallisia jäämiä pinnan tiivistämisen takia. Tässä tapauksessa poista n. 2-3 mm.

Puu

Uuteen puuhun saadaan optimaalinen pito. Kostuta juuri ennen asennusta määrällä kankaalla.

Teräs

Teräs ei saa olla ruosteista, rasvaista tai pölyistä. Esikäsitteily primerilla ei ole tarpeen.

Keraaminen levy

Esikäsitteily ohjeen mukaan. Lasitepinta on tehtävä karkeaksi.

Polyesteri

Esikäsitteily ohjeen mukaan. Poista lakkakerros.

Alumiini

Alumiini on esikäsiteltävä erikoisprimerilla.

Esikäsitteily

Alustan on oltava kuiva, pölytön ja rasvaton. Mahdolliset muut likaisuudet kuten hapot, öljyt, lakat ja maalijäämät on poistettava perusteellisesti.

Valmistus

Seos koostuu 3 komponentista: lateksista, kumirakeista ja kovetusjauheesta. Valmista seos laastiämpärissä, käsin tai sähkösekoittimella sekoittaen.

1. Kaada lateksi ämpäriin ja sekoita.
2. Lisää kovetusjauhe ja sekoita hyvin.
3. Lisää kumirakeet koko ajan sekoittaen. Huomioi sekoitussuhde, jos et käytä koko erää.

Levitys

Levitä lapiolla, tasoita ja siloita litteällä lapiolla ja tiivistä tasoitinrullalla.

Huom. Työstöaika +/- 30 minuuttia.

Älä astu pinnalle 48 tuntiin, älä kuormita 72 tuntiin ja älä käsittele vedellä viikkoon.

Puhdistustyökalut

Horsefloor-kumipinnoite on ympäristöystävällinen luonnontuote, joten työkalut voi puhdistaa pelkällä vedellä. Huolehdi jätteistä kuten kumijätteestä.

Varastointi

Suojaa pakkaselta - säilytyslämpötila 1 - 30°C. Vältä kuumaa ja auringonvaloa.

Säilyvyys

Latex: 12 kk

Kumirakeet: rajoittamaton

Kovetusjauhe: 12 kk

Käyttö

Hevoset: karsinat ja tallikäytävät, seisonta- ja pesupaikat, kävelytysalueet, hevospeljetusautot ja peräkärret, pihatot, uima-altaat (käytävä), ja ulkoalueet.

Naudat: karsinat ja pihatot, käytävät, maitohuoneet, lypsyasemat ja karjavaunut.

Muut: koira-aitaukset, teurastamot.

Valmistaja:

Stall- und Gummibodentechnik

Höttingstr. 6, D-45711 Datteln

Maahantuoja ja myyjä:

Tmi Staffansbergin Talli, Ulla Vilen

10140 Päivölä

puh. 0500-784 615

fax 09-221 7700

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
(
/Subject
(D:20050610144205)
/ModDate
(
/Keywords
(PDFCreator Version 0.8.0)
/Creator
(D:20050610144205)
/CreationDate
(Auno Sairio)
/Author
-mark-